

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-001670

(43)Date of publication of application : 11.01.1994

(51)Int.Cl.

C04B 37/02

(21)Application number : 04-159628

(71)Applicant : KYOCERA CORP

(22)Date of filing : 18.06.1992

(72)Inventor : KIMURA TETSUYA

(54) JOINED BODY OF CERAMIC MEMBER AND METAL MEMBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a joined body having high bonding strength and excellent durability and capable of continuous use under a cooling-heating cycle for a long time by interposing a buffer layer having a specified multilayered structure between a ceramic member made of a silicon nitride-based sintered compact and a metal member.

CONSTITUTION: When a buffer layer is interposed between a ceramic member made of a silicon nitride-based sintered compact and a metal member and they are brazed to obtain a joined body, the buffer layer used is formed by successively laminating a layer of a silicon nitride-based sintered compact contg. 5-20wt.% nitride of an active metal, a low Young's modulus metal layer of a transition metal or an alloy thereof, a low Young's modulus metal layer of a transition metal or an alloy thereof and a layer of a silicon nitride-based sintered compact contg. 25-70wt.% nitride of an active metal from the ceramic member side.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-1670

(43) 公開日 平成6年(1994)1月11日

(51) Int.Cl.⁵

C 0 4 B 37/02

識別記号

B

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平4-159628

(22) 出願日 平成4年(1992)6月18日

(71) 出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

(72) 発明者 木村 哲也


鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内

(54) 【発明の名称】 セラミック部材と金属部材の接合体

(57) 【要約】

【目的】 高い接合強度を保持し、接合体を構成するセラミック部材の破壊や金属部材の割れを起こすことなく、かつ耐酸化性および耐久性に優れ、常温と高温酸化雰囲気との冷熱サイクルに曝されても長時間の連続使用を可能とする。

【構成】 窒化珪素質焼結体から成るセラミック部材と金属部材との間に介在させた緩衝層を、セラミック部材側から活性金属の窒化物を5～20重量%含有する窒化珪素質焼結体層と、遷移金属又はその合金から成る低ヤング率金属層と、活性金属の窒化物を25～70重量%含有する窒化珪素質焼結体層を順次配置した多層構造に形成してろう接したセラミック部材と金属部材の接合体。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒化珪素質焼結体から成るセラミック部材と金属部材との間に緩衝層を介在させてろう接した接合体において、緩衝層がセラミック部材側から活性金属の窒化物を5～20重量%含有する窒化珪素質焼結体層と、遷移金属又はその合金から成る低ヤング率金属層と、活性金属の窒化物を25～70重量%含有する窒化珪素質焼結体層を順次配置した多層構造にて形成されて成るセラミック部材と金属部材の接合体。

【請求項2】 前記活性金属の窒化物が窒化チタン(TiN)であることを特徴とする請求項1記載のセラミック部材と金属部材の接合体。

【請求項3】 前記低ヤング率金属層がニッケル(Ni)であることを特徴とする請求項1記載のセラミック部材と金属部材の接合体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は窒化珪素質焼結体から成るセラミック部材と金属部材とを緩衝層を介してろう接したセラミック部材と金属部材の接合体に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 近年、各種の産業機械装置や内燃機関において、高荷重かつ高温雰囲気下で使用される機構部品として、耐熱性、耐食性及び耐摩耗性に優れ、高強度でかつ比重が小さいセラミック部材が多用されるようになってきた。

【0003】 そのような状況下で、前記セラミック部材は加工性に乏しいことから、高温に曝される部分を耐熱性、耐食性及び耐摩耗性に優れた軽量のセラミック部材で構成し、高荷重が作用する部分を高強度で加工性に優れた金属部材で構成する等、セラミック部材と金属部材とを組み合わせた複合構造体とすることが注目されるようになり、種々のセラミック部材と金属部材の接合体が提案されるようになってきた。

【0004】 一般に、前記セラミック部材と金属部材とを組み合わせた複合構造体としては、研磨加工したセラミック部材の接合部に金属部材被膜層を形成し、該接合部に切削加工した金属部材を直接に密着もしくは嵌挿してろう接するか、金属部材をセラミック部材に直接、焼き嵌めて接合したものが広く用いられていた。

【0005】 しかしながら、かかる接合体においては、セラミック部材と金属部材の熱膨張係数が大きく異なることから、その熱膨張差に起因する歪み、即ち残留応力が接合部近辺に発生して接合強度の低下や、金属部材の収縮力によるセラミック部材あるいは金属部材自身の破壊を招きやすい等の問題があった。

【0006】 そこで、前記問題を解消せんとして、セラミック部材と金属部材との間に低熱膨張もしくは低ヤング率の金属部材から成る熱応力緩和体を中間層として介

2

在させることが提案されている(特公平3-39991号公報、特開平2-196075号公報参照)。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、前記接合体においては、セラミック部材と金属部材の熱応力緩和体として使用している金属部材から成る中間層の介在により、900℃以下の一定の温度で使用する場合には熱膨張差による両部材への歪みはかなり軽減されるものの、常温の雰囲気と600℃以上の高温雰囲気との繰り返し冷熱サイクルに長時間曝されると前記金属部材から成る中間層の酸化等により急激に接合強度が劣化し、接合界面から剥離するという課題があった。

【0008】

【発明の目的】 本発明は、上記課題を解決せんとしたもので、常温の雰囲気と600℃以上の高温酸化雰囲気とに曝される冷熱サイクルの長時間の連続使用が可能である高い接合強度と優れた耐久性を有するセラミック部材と金属部材の接合体を得んとするものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】 本発明のセラミック部材と金属部材の接合体は、窒化珪素質焼結体から成るセラミック部材と金属部材との間に緩衝層を介在させてろう接した接合体において、緩衝層がセラミック部材側からチタン(Ti)やジルコニウム(Zr)等から成る活性金属の窒化物を5～20重量%含有する窒化珪素質焼結体層と、ニッケル(Ni)やコバルト(Co)等の遷移金属又はその合金から成る低ヤング率金属層と、前記活性金属の窒化物を25～70重量%含有する窒化珪素質焼結体層を順次配置した多層構造にて形成されて成ることを特徴とするものである。

【0010】 前記セラミック部材側の窒化珪素質焼結体層に含有する活性金属の窒化物量が5重量%未満では、遷移金属又はその合金から成る低ヤング率金属層との熱膨張差が大きくなり過ぎ、前記冷熱サイクルを受けると低ヤング率金属層との接合界面から剥離するようになる。

【0011】 一方、前記活性金属の窒化物量が20重量%を越えると、今度はセラミック部材との熱膨張差が大きくなり過ぎ、前記冷熱サイクルを受けるとセラミック部材との接合界面から剥離するようになる。

【0012】 よってセラミック部材側の窒化珪素質焼結体層に含有する活性金属の窒化物量は、5～20重量%、より望ましくは7～15重量%に特定される。

【0013】 また、金属部材側の窒化珪素質焼結体層に含有する活性金属の窒化物量は、25重量%未満になると金属部材との熱膨張差が大きくなり、前記冷熱サイクルにより金属部材との接合界面から剥離するようになり、他方、70重量%を越えると窒化珪素質焼結体としての諸特性が損なわれ緩衝層として不適当である。

【0014】 よって金属部材側の窒化珪素質焼結体層に

3

含有する活性金属の窒化物量は、25～70重量%、より望ましくは40～60重量%に特定される。

【0015】

【作用】本発明のセラミック部材と金属部材の接合体は、介在させる緩衝層を活性金属の窒化物を含有する窒化珪素質焼結体層と、遷移金属又はその合金から成る低ヤング率金属層、更に活性金属の窒化物を含有する窒化珪素質焼結体層の3層で構成したことから、酸化雰囲気や冷熱サイクルに対する耐久性が増大する。

【0016】

【実施例】以下、本発明を詳細に説明する。図1は本発明に係るセラミック部材と金属部材の接合体の1実施例を示すものである。

【0017】図1において、1は20～400℃までの平均熱膨張係数が 5×10^{-6} /℃以下の窒化珪素質焼結体から成るセラミック部材であり、セラミック部材1に緩衝層3としてチタン(Ti)やジルコニウム(Zr)等から成る活性金属の窒化物を5～20重量%含有する窒化珪素質焼結体層4と、ニッケル(Ni)やコバルト(Co)等の遷移金属又はその合金から成る低ヤング率金属層6と、前記活性金属の窒化物を25～70重量%含有する窒化珪素質焼結体層5を順次配置し、窒化珪素質焼結体層5に鉄(Fe)－ニッケル(Ni)－コバルト(Co)系合金等から成る金属部材2を、互いにチタン(Ti)等の活性金属を含有するろう7にてろう接した多層構造にてセラミック部材1と金属部材2の接合体を形成している。

【0018】尚、前記窒化珪素(Si、N)を主成分とする焼結体から成るセラミック部材は、20～400℃までの平均熱膨張係数が 5×10^{-6} /℃を越え、また少なくとも500℃での曲げ強度が20kg/mm²以上でないと、高荷重かつ高温酸化雰囲気中で長時間使用される各種産業機械装置や内燃機関における機構部品用セラミック部材としては実用に適さない。

【0019】次に本発明のセラミック部材と金属部材の接合体を評価するにあたり、まづ窒化珪素(Si

4

、N)を主成分とし、焼結助剤としてイットリア(Y₂O₃)及び酸化タングステン(WO₃)等を含有する窒化珪素質焼結体を研削加工するとともに接合面を400番相当のダイヤモンド砥石で研磨し、直径20mm、高さ20mmの円柱状のセラミック部材1を得た。

【0020】また、金属部材2として鉄(Fe)－ニッケル(Ni)－コバルト(Co)系合金から成る直径20mm、高さ20mmの円柱を切削加工した。

【0021】一方、活性金属の窒化物として窒化チタン(TiN)を表1に示す割合で含有する窒化珪素質焼結体をそれぞれ用意し、直径20mm、厚さ1mmの円板を研削加工するとともに、該円板の両面をそれぞれ400番相当のダイヤモンド砥石で研磨した。

【0022】更に、低ヤング率金属として表1に示す金属または合金からなる直径20mm、厚さ1mmの薄板を、また、活性金属を含有するろう材としてチタン(Ti)－銀(Ag)－銅(Cu)から成る厚さ0.5mmの銀ろうの箔を用意した。

【0023】セラミック部材1と金属部材2との接合は、セラミック部材1の接合面上に窒化珪素質焼結体、低ヤング率金属の薄板、窒化珪素質焼結体、金属部材2の順にそれぞれ活性金属ろうの箔を介して積層し、真空中で950℃に加熱してろう接した。

【0024】かくして得られた評価用の接合体を双眼顕微鏡を使用した目視検査と蛍光浸透探傷法により接合部の割れの有無を非破壊検査した後、割れの無い評価用の接合体をJIS R1601規格に準じた試験片に加工して常温と300℃の4点曲げ強度を測定するとともに、常温と600℃の高温酸化雰囲気中の冷熱サイクルを1000回繰り返した試験片を使用して常温での4点曲げ強度を測定し、表2の結果を得た。

【0025】尚、緩衝層として銅(Cu)を介在させて窒化珪素質焼結体と金属部材とを活性金属を含有するろう材で接合したものを比較例とした。

【0026】

【表1】

試料 番 号	窒化珪素質焼結体中の活性金属の窒化物				低ヤング率 金属層
	セラミック部材側		金属部材側		種 類
	種 類	含有量 (重量%)	種 類	含有量 (重量%)	
* 1	TiN	3	TiN	50	Ni
2	"	5	"	"	"
3	"	7	"	"	"
4	"	10	"	"	"
5	"	15	"	"	"
6	"	20	"	"	"
* 7	"	22	"	"	"
* 8	"	10	"	23	"
9	"	"	"	25	"
10	"	"	"	40	"
11	"	"	"	60	"
12	"	"	"	70	"
* 13	"	"	"	72	"
* 14	ZrN	3	ZrN	50	"
15	"	5	"	"	"
16	"	10	"	"	"
17	"	20	"	"	"
* 18	"	22	"	"	"
* 19	"	10	"	23	"
20	"	"	"	25	"
21	"	"	"	70	"
* 22	"	"	"	72	"
23	TiN	7	"	50	"
24	"	10	"	"	"
25	"	15	"	"	"
26	"	10	"	40	"
27	"	"	"	60	"
28	ZrN	"	TiN	50	"
29	TiN	7	"	"	Co
30	"	10	"	"	"
31	"	15	"	"	"
32	"	10	"	40	"
33	"	"	"	60	"
34	ZrN	"	ZrN	50	"
35	TiN	"	"	"	"
36	ZrN	"	TiN	"	"
37	TiN	"	"	"	Ni-Cu
38	—	—	—	—	Cu

*印を付した試料番号は本発明の請求範囲外のものである。

試料 番号	接合部 の割れ 有 無	曲 げ 強 度 (Kg/mm ²)		
		常 温	300 °C	常温-600 °C 1000回 冷熱サイクル後
* 1	有			
2	無	60	36	30
3	"	68	41	33
4	"	69	40	36
5	"	67	"	33
6	"	57	37	31
* 7	有			
* 8	"			
9	無	58	35	29
10	"	65	42	35
11	"	64	43	34
12	"	60	33	30
* 13	"	48	20	15
* 14	有			
15	無	59	35	30
16	"	68	42	35
17	"	60	37	29
* 18	有			
* 19	"			
20	無	61	36	31
21	"	58	35	29
* 22	有			
23	無	70	45	39
24	"	73	48	41
25	"	71	44	39
26	"	70	43	38
27	"	"	42	39
28	"	72	49	49
29	"	70	42	37
30	"	73	48	40
31	"	69	40	38
32	"	"	41	39
33	"	70	40	37
34	"	72	46	40
35	"	73	"	"
36	"	74	48	41
37	"	58	36	31
38	"	40	28	10

*印を付した試料番号は本発明の請求範囲外のものである。

【0028】表2から明らかなように、比較例では前記冷熱サイクル後の曲げ強度が10kg/mm²と著しく劣化しているのに対して、本発明のセラミック部材と金属部材の接合体は、冷熱サイクル後の曲げ強度が29kg/mm²以上と高い強度を維持していることが分かる。

【0029】

【発明の効果】叙上の如く、本発明のセラミック部材と金属部材の接合体は、窒化珪素質焼結体から成るセラミック部材と金属部材との間に介在させた緩衝層を、セラミック部材側から活性金属の窒化物を5～20重量%含有する窒化珪素質焼結体層と、遷移金属又はその合金か

ら成る低ヤング率金属層と、活性金属の窒化物を25～70重量%含有する窒化珪素質焼結体層を順次配置した多層構造にしてろう接したことから、高い接合強度を保持し、接合体を構成するセラミック部材は勿論、金属部材にも割れを発生することがなく、かつ耐酸化性及び耐久性に優れた、とりわけ常温と高温酸化雰囲気との冷熱サイクルに曝されても長時間の連続使用が可能である等の利点を有するセラミック部材と金属部材の接合体が得られる。

【0030】従って、本発明のセラミック部材と金属部材の接合体は、上記特性を生かした各種の化学工業装置やジェットエンジン、ガスタービンエンジン、あるいは

ターボチャージャー、ピストン、ロッカーアーム、タペット、各種弁やカム等の高温繰り返し荷重や衝撃荷重を受ける産業機械装置や内燃機関に使用される機構部品として、極めて有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るセラミック部材と金属部材の接合体の1実施例を示す図である。

【符号の説明】

- | | |
|-----|-----------|
| 1 | セラミック部材 |
| 2 | 金属部材 |
| 3 | 緩衝層 |
| 4、5 | 窒化珪素質焼結体層 |
| 6 | 低ヤング率金属層 |

【図1】

